



*Jaune Citron*  
501 série 2  
★★★ T/O I  
PY3



*Ton Jaune de Cadmium Clair*  
539 série 3  
★★ O III  
PY1 PY3




*Ton Jaune de Cadmium Foncé*  
543 série 3  
★★ O III  
PY1PY1:1




*Jaune Brillant*  
511 série 2  
★★ O III  
PY1:1 PW6



*Orangé Hélios*  
643 série 3  
★★ O III  
PY1:1




*Rouge Rubis*  
625 série 4  
★ O V  
PV19 PR48:2




*Rouge Carmin*  
635 série 3  
★ T/O V  
PR83 PR48:2



*Laque Carminée*  
688 série 3  
★★ O IV  
PR83 PR81:1 PR101



*Ton Laque de Garance Foncée*  
689 série 4  
★★★ T/O II  
PR122 PR101 PW4



*Pourpre Impérial*  
669 série 3  
0 T/O n.é.  
PR173



*Violet de Parme*  
921 série 2  
0 O n.é.  
PR173 PV3



*Violet Bleu*  
903 série 2  
★ O V  
PV3



*Bleu Indigo*  
308 série 3  
★★★ O n.é.  
PB60 PG7 PBk9




*Bleu de Prusse*  
318 série 2  
★★★ O I  
PB27



*Bleu Saphir*  
332 série 3  
★★★ O II  
PB29 PV23 PB15



*Vert Turquoise*  
843 série 3  
★★★ T/O I  
PG7 PB15 PW6



*Vert Véronèse*  
847 série 2  
★★★ O I  
PG36 PY3 PW6



*Vert Emerald*  
869 série 3  
★★★ T/O I  
PG18 PG7



*Vert Lumière*  
811 série 2  
★★★ T/O I  
PG7 PY3



*Vert Anglais Foncé*  
807 série 3  
★★★ O n.é.  
PB27 PG7 PY154



*Jaune de Naples*  
567 série 2  
★★ O III  
PY1 PY1:1 PW6



*Jaune Indien*  
517 série 3  
★★ T/O III  
PY1 PB77 PR4



*Ocre Jaune*  
252 série 1  
★★★ O I  
PY43



*Terre de Sienna Naturelle*  
208 série 1  
★★★ O I  
PY42 PR101



*Terre de Sienna Brûlée*  
211 série 1  
★★★ II O I  
PY42 PR101



*Sépia Naturelle*  
443 série 2  
★★★ O n.é.  
PBk9 PBk11PR101 PY42



*Laque Noire*  
763 série 2  
★★★ O n.é.  
PBk11 PB15



*Noir d'Ivoire*  
755 série 1  
★★★ O n.é.  
PBk11



*Gris*  
701 série 1  
★★★ O I  
PW4 PBk9 PR101



*Blanc de Titane*  
116 série 2  
★★★ O I  
PW6

★★★ Très bonne solidité lumière

★★ Bonne solidité lumière

★ Solidité lumière moyenne


0 Fragile à la lumière



*Ton Rouge de Saturne*  
621 série 2  
★★★ O n.é.  
PY83 PO43



*Ton Rouge Vermillon Français*  
675 série 2  
★★ O IV  
PR4 PR3



*Ton Rouge de Cadmium*  
618 série 3  
★★ O IV  
PR4 PR3



*Rouge Hélios*  
619 série 4  
★★ O III  
PR3




*Ton Vermillon de Chine*  
677 série 2  
★★ O V  
PR3 PR48:2



*Rose Tyrien*  
659 série 3  
0 T/O n.é.  
PR173 PW6




*Violet Rouge*  
905 série 2  
0 T/O n.é.  
PR173



*Ton Violet Cobalt Clair*  
911 série 4  
★ O n.é.  
PR81:1 PV16 PV23 PW6



*Violet Fixe*  
917 série 3  
★★ O IV  
PR83



*Ton Violet Cobalt Foncé*  
913 série 4  
★★ O IV  
PR83 PV23



*Bleu Outremer Foncé*  
315 série 2  
★★★ O I  
PB29



*Bleu Outremer Clair*  
312 série 2  
★★★ O I  
PB29



*Bleu de Cobalt Véritable*  
307 série 4  
★★★ O n.é.  
PB72




*Ton Bleu Céruleum*  
323 série 3  
★★★ O I  
PB15 PW6




*Cendre Bleue*  
344 série 3  
★★★ O I  
PB15 PW6



*Vert Olive*  
813 série 3  
★★★ T/O n.é.  
PG8 PY13 PY42 PB23



*Vert Hélios*  
841 série 4  
★★★ O I  
PG36 PY3



*Vert Brillant*  
839 série 2  
★★★ T/O I  
PG7 PY3



*Vert Anglais Clair*  
805 série 3  
★★★ O III  
PG36 PY1



*Vert Cinabre Jaune*  
831 série 3  
★★★ T/O I  
PG36 PY3



*Brun Rouge*  
405 série 1  
★★★ O n.é.  
PR101 PBk11



*Rouge de Venise*  
623 série 1  
★★★ O I  
PR101



*Brun Van Dyck*  
407 série 1  
★★★ O I  
PR101 PBk6/7



*Terre d'Ombre Brûlée*  
202 série 1  
★★★ O I  
PR101 PY42



*Terre d'Ombre Naturelle*  
205 série 1  
★★★ O n.é.  
PBk11 PR101 PY42




*Blanc Permanent*  
126 série 1  
★★★ O I  
PW6



*Argent*  
029  
★★★ O n.é.  
Iridescent



*Bronze Or Riche Pâle*  
022  
★★★ O n.é.  
Iridescent



Les couleurs du nuancier se rapprochent le plus possible des couleurs réelles mais sont limitées par les techniques d'impression.  
Ce nuancier ne doit être utilisé qu'à titre indicatif.

**GOUACHE**  
extra-fine  
**SENNELIER**